



2250

Epoxy-Rostschutzgrundierung

Produktbeschreibung

1K Korrosionsschutz-Grundierung, ideal für Ausbesserungen sowie der Teilelackierung speziell auf blank geschliffenen Metallen. Aktive Rostschutzpigmente sorgen für einen dauerhaften Schutz gegen Korrosion. Durch die schnelle Trocknung ist ein zeitsparendes Arbeiten möglich.

Vorteile

- Sehr gute Haftung und hohe Füllkraft
- Ab 10-15 Minuten überlackierbar
- Dichtmassenverträglich und gut schleifbar
- Sehr sparsame und ergiebige Anwendung

Einsatzbereiche

Metallbearbeitung, KFZ-Werkstätten

Anwendung

1. Der Untergrund muss trocken, fett- und staubfrei sein. Problemuntergründe und Altlackierungen anschleifen.
2. Vor Gebrauch min. 2 Minuten schütteln.
3. In 2-3 Sprühgängen im Abstand von 20-30 cm aufsprühen.
4. Nach Gebrauch Sprühventil über Kopf freisprühen.



Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Aggregatzustand	Aerosol, flüssig
Farbe	weißgrau, rotbraun
Trockenschichtdicke	ca. 30 µm
Trocknung bei Raumklima	<ul style="list-style-type: none"> • staubtrocken 10-15 min • griffest 25-30 min • durchgetrocknet 24 h • überlackierbar nach 15 -20 min • schleifbar nach 20 min
Wärmetrocknung	50 °C / 10 min 100 °C / 5 min
Lagerstabilität	24 Monate
Empf. Lagertemp.	Zwischen +5°C und +35°C

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lieferbare Gebinde

Art. Nr.	Gebinde	Inhalt	Farbe
K1045	Sprühdose	400 ml	weißgrau
K1046	Sprühdose	400 ml	rotbraun

Haftungshinweise

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden. Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.

KERONA GmbH
 Zeilbaumweg 15
 D-74613 Öhringen
 Telefon: +49 7941-9205 4080
 Telefax: +49 7941-9205 4090
 mail@kerona.de
 www.kerona.de