



## 2260

### Kunstharz- Rostschutzgrundierung

#### Produktbeschreibung

Rostschutzgrundierung auf Alkydharzbasis für metallische Oberflächen. Hervorragende Haftung auf den verschiedensten Untergründen. Hohe Füllkraft, gute Ergiebigkeit. Universeller Haftgrund auch auf Aluminium, verzinkten Flächen und verschiedenen Kunststoffen. Mit allen üblichen Lacksystemen überarbeitbar.

#### Vorteile

- Salzsprühnebel beständig nach DIN EN ISO 9227
- Gute Haftung auf Metalle, Lacke und Kunststoffe

#### Einsatzbereiche

Metallbearbeitung, KFZ-Werkstätten

#### Anwendung

1. Der Untergrund muss trocken, fett- und staubfrei sein. Problemuntergründe und Altlackierungen anschleifen.
2. Vor Gebrauch gut aufrühren.
3. Mit einem Pinsel auftragen oder mit einer Spritzpistole aufspritzen (ggf. Viskosität mit Verdünnung anpassen).



#### Technische Daten

Eigenschaft	Wert
Chemische Basis	Korrosionsschutz-Grundierung auf Alkydharzbasis
Farbe	rotbraun oder weißgrau
Ergiebigkeit (60 µm)	8 m <sup>2</sup> /kg
Überlackierbar ab	2 h
Durchgetrocknet	24 h
Überlackierbarkeit	Sehr gut
Lagerstabilität	24 Monate
Empf. Lagertemp.	Zwischen + 5°C und + 35 °C

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

#### Lieferbare Gebinde

Art. Nr.	Gebinde	Inhalt	Farbe
K1048	Streichlack	750 ml	rotbraun
K1061	Streichlack	750 ml	weißgrau

#### Haftungshinweise

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden. Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.

KERONA GmbH  
 Zeilbaumweg 15  
 D-74613 Öhringen  
 Telefon: +49 7941-9205 4080  
 Telefax: +49 7941-9205 4090  
 mail@kerona.de  
 www.kerona.de