

## 2260 Kunstharz-Rostschutzgrundierung 750 ml

<b>Produktbeschreibung</b>	Rostschutzgrundierung auf Alkydharzbasis für metallische Oberflächen. Hervorragende Haftung auf den verschiedensten Untergründen. Ergiebiger und universeller Haftgrund auch auf Aluminium, verzinkten Flächen und verschiedenen Kunststoffen. Mit allen üblichen Lacksystemen überarbeitbar.
<b>Vorteile</b>	Korrosionsbeständig im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227 - gute Haftung auf Metalle, Lacke und Kunststoffe - schnell trocknend - hohe Füllkraft
<b>Einsatzbereiche</b>	Metallbearbeitung, KFZ-Werkstätten, DIY
<b>Anwendung</b>	1. Der Untergrund muss trocken, fett-, staubfrei und metallisch rein sein. Problemuntergründe und Altlackierungen anschleifen. 2. Vor Gebrauch gut aufrühren. 3. Mit einem Pinsel auftragen oder mit einer Spritzpistole aufspritzen. Bei Druckluftspritzen mit Nitroverdünnung auf 30 s einstellen, bei Airless-Spritzen ist keine Verdünnung nötig.

### Technische Daten

<b>Chemische Basis</b>	Kunstharz
<b>Farbe</b>	Weißgrau, rotbraun
<b>Dichte</b>	1,28 g/ml
<b>Aushärtung</b>	24 h bei Raumtemperatur, überlackierbar nach 120 min.
<b>Viskosität (DIN 4mm)</b>	60 - 65 s
<b>Ergiebigkeit</b>	ca. 120 g/m <sup>2</sup> bei 40 µm empfohlene Schichtdicke (VdL-RL 08)
<b>Treibgas</b>	-
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	15°C - 25°C
<b>Empf. Lagertemperatur</b>	5°C - 35°C
<b>Lagerstabilität</b>	12 Monate
<b>Verpackung</b>	750 ml Weißblechdose
<b>Produktvarianten</b>	A226075001 Rotbraun 750 ml A226075002 Weißgrau 750 ml

Weitere Informationen zu Gesundheit, Sicherheit und Umweltschutz siehe Sicherheitsdatenblatt.

Dieses Technische Merkblatt ist das Ergebnis sorgfältiger Erprobung und dient der Beratung unserer Kunden. Die hierin gemachten Angaben entsprechen unserem besten Wissen. Da die vorschriftsmäßige Anwendung jedoch nicht unserem Einfluss unterliegt, können wir eine Haftung nur für die einwandfreie Qualität der von uns gelieferten Produkte zum Zeitpunkt der Lieferung übernehmen. Änderungen dieser Produktinformation auf Grund neuer Erkenntnisse behalten wir uns jederzeit vor.